

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-311892

(P2000-311892A)

(43) 公開日 平成12年11月7日 (2000.11.7)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テームコード (参考)

H 0 1 L 21/31

H 0 1 L 21/31

C 4 G 0 7 5

B 0 1 J 19/08

B 0 1 J 19/08

H 4 K 0 3 0

C 2 3 C 16/44

C 2 3 C 16/44

G 5 F 0 0 4

F 5 F 0 4 5

16/511

16/511

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 13 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願平11-118889

(22) 出願日

平成11年4月27日 (1999.4.27)

(71) 出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂5丁目3番6号

(72) 発明者 本郷 俊明

山梨県韭崎市穂坂町三ッ沢650番地東京エ

レクトロン株式会社総合研究所内

(72) 発明者 大沢 哲

山梨県韭崎市穂坂町三ッ沢650番地東京エ

レクトロン株式会社総合研究所内

(74) 代理人 100110412

弁理士 藤元 亮輔


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマ処理装置及び方法

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、サセフタの昇降を確保しつつ処理室を均一に排気することができるプラズマ処理装置を提供することを例示的な目的とする。

【解決手段】 サセフタに接続された昇降部材と、処理室の底部に設けられて昇降部材に接続され、処理室の減圧環境を維持可能なベローズと、ベローズを介して処理室の底部から外部に延出された昇降部材に接続され、昇降部材を昇降させることによってサセフタを昇降することができる昇降装置と、サセフタのほぼ直下において処理室の底部に接続された高真空ポンプとプラズマ装置に設けた



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理体に所定のプラズマ処理を行う処理室と、

当該処理室に収納されて前記被処理体を載置可能なサセプタと、

当該サセプタに接続された第1の昇降部材と、

前記処理室の底部に設けられて前記第1の昇降部材に接続され、前記処理室の減圧環境を維持することができるベローズと、

前記ベローズを介して前記処理室の前記底部から外部に延出された前記第1の昇降部材に接続され、前記第1の昇降部材を昇降させることによって前記サセプタを昇降することができる第1の昇降装置と、

前記サセプタのほぼ直下において前記処理室の前記底部に接続された高真空ポンプとを有するプラズマ処理装置。

【請求項2】 被処理体に所定のプラズマ処理を行う処理室と、

当該処理室に収納されて前記被処理体を載置可能なサセプタと、

当該サセプタに接続されて前記被処理体を昇降するのに使用される第2の昇降部材と、

前記処理室の底部に設けられて前記第2の昇降部材に接続され、前記処理室の減圧環境を維持することができるベローズと、

前記ベローズを介して前記処理室の前記底部から外部に延出された前記第2の昇降部材に接続され、前記第2の昇降部材を昇降させることによって前記被処理体を昇降することができる第2の昇降装置と、

前記サセプタのほぼ直下において前記処理室の前記底部に接続された高真空ポンプとを有するプラズマ処理装置。

【請求項3】 前記プラズマ処理装置は、前記処理室を複数有し、当該処理室は、

前記被処理体を加熱することができる加熱処理室を含み、

前記プラズマ処理装置はクラスターツールを更に有し、当該クラスターツールは、前記複数の処理室に前記被処理体を搬送する搬送手段を有する請求項1又は2記載のプラズマ処理装置。

【請求項4】 前記プラズマ処理装置は、前記処理室を複数有し、当該処理室は、

前記被処理体を冷却することができる冷却処理室を含み、

前記プラズマ処理装置はクラスターツールを更に有し、当該クラスターツールは、前記複数の処理室に前記被処理体を搬送する搬送手段を有する請求項1又は2記載のプラズマ処理装置。

【請求項5】 前記プラズマ処理装置は、前記被処理体を処理するための反応ガスが供給されるガ

ス導入口を有する誘電板と、

前記ガス導入口に接する空隙部を介して前記誘電体に接続されたシャワー板とを有し、

当該シャワー板に接続され、前記空隙部に接続された前記反応ガスの流路を内部に有する噴出部材とを有する請求項1又は2記載のプラズマ処理装置。

【請求項6】 前記噴出部材は内部に前記処理室に噴出する前記反応ガスの流路を有するボルトを有する請求項5記載のプラズマ処理装置。

【請求項7】 前記噴出部材は、前記シャワー板に形成されて前記処理室に前記反応ガスを噴出する流路と噴出口を有する請求項5記載のプラズマ処理装置。

【請求項8】 前記処理室の内面に接続されて前記処理室の内部電位を均一に保つ設置部材と、

当該設置部材に取りつけられた取付部とを有し、前記処理室に設けられた開口に前記処理室の外部から嵌合されて固定されることができる前記処理室内を観察可能な透明窓を更に有する請求項1記載のプラズマ処理装置。

【請求項9】 前記サセプタに接続されて当該サセプタと共に昇降可能で、前記被処理体が配置される処理空間の電位を維持することができるバッフル板を更に有する請求項1又は2記載のプラズマ処理装置。

【請求項10】 複数のロードロック室と、被処理体を前記ロードロック室に搬送する搬送部と、前記被処理体を加熱する加熱室と、前記被処理体を冷却する冷却室と、前記被処理体にプラズマ処理を行う複数の処理室と、少なくとも一の処理室に外部から導入されるマイクロ波を受け取るスロット電極を有するプラズマ処理装置の前記被処理体を前記搬送部によって前記ロードロック室から取り出して前記加熱室に搬入し、これにより予備加熱を行う工程と、

前記加熱室から前記被処理体を取り出して前記処理室に搬入して前記プラズマ処理を行う工程と、

前記処理室から前記被処理体を取り出して前記冷却室に搬入して冷却する工程と、

前記冷却室から前記被処理体を取り出して前記ロードロック室に搬入する工程とを有するプラズマ処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロ波プラズマ処理装置に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、半導体製品の高密度化及び高微細化に伴い、半導体製品の製造工程において、成膜、エッチング、アッシング等の処理のためにプラズマ処理装置が使用される場合がある。例えば、典型的なマイクロ波プラズマ処理装置においては、2、45GHz程度のマイクロ波がスロット電極を通過し、半導体ウェハやLCD基板などの被処理体が配置され、ポンプで減圧環境下に維持された処理室内に導入される。一方、反応ガスも

処理室に導入され、マイクの波によってプラズマ化され、活性の強いラジカルヒイオンとなり、これが被処理体と反応して成膜処理やエッチング処理などが行われる。

【0003】従来のプラズマ処理装置の概略ブロック図を図13に示す。プラズマ処理装置1は、同図に示すように、被処理体Wを載置しているサセフタ1を収納する処理室2を有している。サセフタ4にはロッド6が接続され、処理室2の底部には減圧環境を維持すると共に処理室2の雰囲気ガスを処理室2の外部に流出するのを防止するベローズ8が設けられている。処理室2外部には、ロッド6を介してサセフタ4を昇降させる昇降機構10と、高真空ポンプ12と、処理室2にマイクの波を供給するマイクの波源14とが設けられている。なお、図13においては、処理室2のサセフタ4の昇降と高真空ポンプ12の配置を主として説明するために、図示しないクラスターチャンバとの接続口、反応ガスが導入される供給口その他の部材は便宜上省略されている。

【0004】図13に示す処理室2は、昇降機構10がサセフタ4を上下に昇降することができるので、被処理体Wのプロセス速度を調節（即ち、プロセス条件を確保）できるという特長を有している。プロセス速度は被処理体Wの縦方向の位置で変化するので、例えば、プラズマ処理を時間的に管理する場合に、所定の時間内に所望の処理深さ（エッチング深さや成膜厚さ）が半導体ウェハに形成されることを確保するためには被処理体Wの上下位置を調節する必要があるからである。

【0005】処理室2は、サセフタ4の下部の底部において、ベローズ8と昇降機構10に接続しており、単純な構造を達成している。例えば、ロッド6をサセフタ4の側部に接続して横方向に延ばし、ベローズ8と昇降機構10を処理室2の側面に設けてロッド6と接続した場合を考えてみる。この場合、横方向に延びたロッドが縦方向に（即ち、ベローズの開閉方向とは垂直に）移動することになり、ベローズはロッドの移動範囲分だけ常に開閉している必要があるため、処理室2内の減圧環境を維持する機能が失われる。結局、サセフタ4の昇降を確保し、処理室2内の減圧環境を維持し、処理室2の雰囲気ガスの外部への流出を防止するためにはベローズ8は処理室2の底部に設けられることが好ましいことが理解される。昇降機構10がサセフタ4の直下にあるのでロッド6の長さは最短になり移動も円滑に行われる。

【0006】処理室2の底部には、特徴的に、高真空ポンプ12が直接接続されている。「直接接続」とは、配管を介在せずに、という意味である。図13に示す構造は、例えば、処理室に配管を介して油圧ポンプなどを接続していた構造に比べて処理室2の高真空、高減圧環境を形成する上では優れている。高真空、高減圧環境は、高密度プラズマを達成して高品質の処理を行う上で不可欠である。

【0007】また、高真空ポンプ12は、処理室2の底部近傍に斜方又は側方にはば対称に2つ又はそれ以上設けられており、排気を均一にするように企図されている。排気を均一にする主たる理由は処理室2内のプラズマ密度を均一に保つためである。なぜなら、部分的にプラズマ密度が集中すれば、部分的に被処理体Wの処理深さが変化してしまうからである。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】しかし、図13に示される処理室1に代表される構造は、高真空ポンプが処理室1の底部斜方に複数取り付けられるために装置全体が大型になり、高価格になってしまうという問題があった。また、処理室1の底部近傍の斜方又は側方に取り付けられた高真空ポンプ12は実際には処理室1内で排気の片寄りを生じてプラズマ密度の不均一を招いていた。

【0009】本発明者らは均一な排気を得るためには高真空ポンプ12を処理室1の底部中央に垂直に取り付けることが好ましいことを発見したが、図13に示す構造では、サセフタ2の昇降機構8が邪魔になり、高真空ポンプ12を単純に処理室1の底部中央に移動させることはできないと認識した。結局、従来技術はサセフタの昇降を確保しつつ均一な排気を得る技術は提案されていなかった。

【0010】そこで、このような課題を解決する新規かつ有用なプラズマ処理装置を提供することを本発明の概略的目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明の例示的一態様であるプラズマ処理装置は、被処理体に所定のプラズマ処理を行う処理室と、当該処理室に収納されて前記被処理体を載置可能なサセフタと、当該サセフタに接続された第1の昇降部材と、前記処理室の底部に設けられて前記第1の昇降部材に接続され、前記処理室の減圧環境を維持することができるベローズと、前記ベローズを介して前記処理室の前記底部から外部に延出された前記第1の昇降部材に接続され、前記第1の昇降部材を昇降させることによって前記サセフタを昇降することができる第1の昇降装置と、前記サセフタのほぼ直下において前記処理室の前記底部に接続された高真空ポンプとを有する。

【0012】また、本発明の別の例示的一態様であるプラズマ処理装置は、被処理体に所定のプラズマ処理を行う処理室と、当該処理室に収納されて前記被処理体を載置可能なサセフタと、当該サセフタに接続されて前記被処理体を昇降するのに使用される第2の昇降部材と、前記処理室の底部に設けられて前記第2の昇降部材に接続され、前記処理室の減圧環境を維持することができるベローズと、前記ベローズを介して前記処理室の前記底部から外部に延出された前記第2の昇降部材に接続され、前記第2の昇降部材を昇降させることによって前記被処理体を昇降することができる第2の昇降装置と、前記サ

セプタのほぼ直下において前記処理室の前記底部に接続された高真空ポンプとを有する。

【0013】また、本発明の例示的一態様としてのプラズマ処理方法は、複数のロードロック室と、被処理体を前記ロードロック室に搬送する搬送部と、前記被処理体を加熱する加熱室と、前記被処理体を冷却する冷却室と、前記被処理体にプラズマ処理を行う複数の処理室と、少なくとも一の処理室に外部から導入されるマイクロ波を受け取るスロット電極を有するプラズマ処理装置の前記被処理体を前記搬送部によって前記ロードロック室から取り出して前記加熱室に搬入し、これにより予備加熱を行う工程と、前記加熱室から前記被処理体を取り出して前記処理室に搬入して前記プラズマ処理を行う工程と、前記処理室から前記被処理体を取り出して前記冷却室に搬入して冷却する工程と、前記冷却室から前記被処理体を取り出して前記ロードロック室に搬入する工程とを有する。

【0014】

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して、プラズマCVD装置として使用される本発明の例示的なマイクロ波プラズマ処理装置100について説明する。なお、各図において同一の参照符号は同一部材を表している。ここで、図1は、マイクロ波プラズマ処理装置100の概略ブロック図である。本実施例のマイクロ波プラズマ処理装置100は、半導体ウェハ基板やLCD基板などの被処理体Wを載置しているサセプタ104を収納する処理室102と、処理室102に接続されている高真空ポンプ108と、マイクロ波源110と、アンテナ部材120と、サセプタ昇降系130と、リフトピン昇降系140と、反応ガス供給系150と、ビューポート160と、クラスターツール170とを有している。なお、プラズマ処理装置100の制御系については図示が省略されている。

【0015】処理室102は、側壁や底部がアルミニウムなどの導体により構成されて、全体が断面的に凸状に成形されている。この点で、処理室102の底面積は図13に示す従来の処理室2の底面積よりも拡大されている。そして、サセプタ昇降系130とリフトピン昇降系140は拡大された部分に設けられている。また、処理室102の内部は高真空ポンプ108により所定の減圧又は真空密閉空間に維持されることができる。処理室102内には、サセプタ104とその上に被処理体Wが支持されている。なお、図1においては、被処理体Wを固定する静電チャックやクランプ機構などは便宜上省略されている。

【0016】サセプタ104は、処理室102内で被処理体Wの温度制御を行う。例えば、CVDプロセスであれば約450℃に、エッチングプロセスであれば少なくとも80℃以下に維持される。いずれの場合にしろ、被処理体Wには不純物としての水分が付着しないような温

度に設定される。温度制御方法は、後述するように、温度センサとヒータ装置を利用するなど、当業界で知られたいずれの方法をも利用することができる。

【0017】選択的に、サセプタ104は、図5及び図6に示すように、段差193を有するサセプタ192に置換されてバッフル板（又は整流板）194を段差193に載置してもよい。ここで、図5はサセプタ192とバッフル板194と被処理体Wの関係を示す断面図である。また、図6は、サセプタ192とバッフル板194と被処理体Wの関係を示す平面図である。

【0018】この場合、サセプタ192はバッフル板194と共に昇降することになる。但し、この条件は必ずしも必要不可欠ではない。例えば、バッフル板194は、選択的に、後述するプロセスポジションに移動したサセプタ192と係合するように構成されてもよい。バッフル板194は被処理体Wが存在する処理空間とその下の排気空間を分離して、主として、処理空間の電位を確保（即ち、マイクロ波を処理空間に確保）すると共に真空度（例えば、50 mTorr）を維持する機能を有する。バッフル板194は、例えば、純アルミニウム製で図6に示すように中空のディスク形状を有する。バッフル板194は、例えば、厚さ2 mmを有し、径2 mm程度の孔196をランダムに多数（例えば、開口率50%以上）有する。なお、選択的に、バッフル板194はメッシュ構造を有していてもよい。必要があれば、バッフル板194は排気空間から処理空間への逆流を防止したり、処理空間と排気空間の差圧をとったりする機能を有していてもよい。

【0019】処理室102の側壁には、反応ガス供給系150の石英パイプ製ガス供給ノズル158が設けられ、このノズル158は、ガス供給路156によりマスフローコントローラ154及び開閉弁152を介して反応ガス源151に接続されている。例えば、窒化シリコン膜を堆積させようとする場合には、反応ガスとして所定の混合ガス（即ち、ネオン、キセノン、アルゴン、ヘリウム、ラドン、クリプトンのいずれかにN₂とH₂を加えたもの）にNH₃やSiH₄ガスなどを混合したものが選択されることができる。なお、反応ガス供給系150の配置を変形した例については後述する。

【0020】高真空ポンプ108は、例えば、ターボ分子ポンプ（TMP）により構成され、圧力調整バルブ106を介して処理室102に接続されている。圧力調整バルブ106はコンダクタンスバルブ、ゲートバルブ又は高真空バルブなどの名称で当業界では周知である。圧力調整バルブ106は不使用時に閉口され、使用時に処理室102の圧力を高真空ポンプ108によって真空引きされた所定の圧力（例えば、0.1乃至数10 mTorr）に保つように開口される。

【0021】また、本実施例では、均一な排気を達成するために、圧力調整バルブ106の最大開口面積S1

は、図1に示す処理室108の紙面と垂直な平面との断面積であってプラズマ処理装置100の構成要素（例えば、後述する昇降部材132など）により占有されていない部分の断面積（即ち、処理室102内の最小の雰囲気断面積）Sとの関係において、 $S1 \sim S$ が維持されている。

【0022】なお、図1に示すように、本実施例によれば、高真空ポンプ108は処理室102に直接接続されている。ここで、「直接接続」とは、配管を介さないで、という意味であり、圧力調整バルブ106が介在することは問わない。

【0023】高真空ポンプ108は、サセプタ102のほぼ直下において処理室102の底部に接続されているので、処理室102を均一に排気することができる。これにより、プラズマ密度を均一に保つことができ、部分的にプラズマ密度が集中して部分的に被処理体Wの処理深さが変化することを防止することができる。また、図13に示す従来のプラズマ処理装置1のように複数の高真空ポンプを設ける必要がないので装置の大型化と高価格化を防止することができる。

【0024】マイクロ波源110は、例えば、マグネトロンからなり、通常2.45GHzのマイクロ波（例えば、5kW）を発生することができる。マイクロ波は、その後、図示しないモード変換器により伝送形態がTM、TE又はTEMモードなどに変換される。なお、図1では、発生したマイクロ波がマグネトロンへ戻る反射波を吸収するアイソレータや、負荷側とのマッチングをとるためのEHチューナ又はスタブチューナは省略されている。

【0025】アンテナ部材120は、図2により詳細に示すように、温調板122と、収納部材123と、誘電板126とを有している。温調板122は、温度制御装置121に接続され、収納部材123は、遅波材124と遅波材124に接触するスロット電極125とを収納している。また、スロット電極125の下部には誘電板126が配置されている。収納部材123には熱伝導率が高い材料（例えば、ステンレス）が使用されており、その温度は温調板122の温度とほぼ同じ温度に設定される。

【0026】遅波材124には、マイクロ波の波長を短くするために所定の誘電率を有すると共に熱伝導率が高い所定の材料が選ばれる。処理室102に導入されるプラズマ密度を均一にするには、スロット電極125に多くのスリットを形成する必要がある。遅波材124は、スロット電極125に多くのスリットを形成することを可能にする機能を有する。遅波材124としては、例えば、アルミナ系セラミック、SiN、AlNを使用することができる。例えば、AlNは比誘電率 ϵ_r が約9であり、波長短縮率 $n = 1 - (\epsilon_r - 1)^{-1/2} = 0.33$ である。これにより、遅波材124を通過したマイクロ波

の速度は0.33倍となり波長も0.33倍となり、スロット電極125のスリット間隔を短くすることができ、より多くのスリットが形成されることを可能にしている。

【0027】スロット電極125は、遅波材124にねじ止めされており、例えば、直径50mm、厚さ1mm以下の円筒状銅板から構成される。スロット電極125は、図3に示すように、中心から少し外側へ、例えば、数mm程度離れた位置から開始されて多数のスリット200が渦巻状に次第に周縁部に向けて形成されている。図3においては、スリット200は、2回渦巻されている。本実施例では、略丁字状にわずかに離間させて配置した一対のスリット202及び204を組とするスリット対を上述したように配置することによってスリット群を形成している。各スリット202、204の長さL1はマイクロ波の管内波長 λ_0 の略1/2から自由空間波長の略2/5倍の範囲内に設定されると共に幅は1mm程度に設定され、スリット渦巻の外輪と内輪との間隔L2は僅かな調整はあるが管内波長 λ_0 と略同一の長さに設定されている。即ち、スリットの長さL1は、次の式で示される範囲内に設定される。

【数1】

$$\frac{\lambda_0}{2} \times \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \leq L1 \leq \lambda_0 \times 2.5 \quad \epsilon_r: \text{比誘電率}$$

【0028】このように各スリット202、204を形成することにより、処理室102には均一なマイクロ波の分布を形成することが可能になる。渦巻状スリットの外側であって円盤状スロット電極125の周縁部にはこれに沿って幅数mm程度のマイクロ波電力反射防止用放射素子206が形成されている。これにより、スロット電極125のアンテナ効率を上げている。なお、本実施例のスロット電極125のスリットの模様は単なる例示であり、任意のスリット形状（例えば、L字状など）を有する電極をスロット電極として利用することができる。これはいうまでもない。

【0029】温度制御装置121は、マイクロ波による収納部材123及びこの近傍の構成要素の温度変化が所定の範囲になるように制御する機能を有する。温度制御装置121は、図示しない温度センサとヒータ装置とを温調板122に接続し、温調板122に冷却水や冷媒（アルコール、ガリウム、フロン等）を導入することにより温調板122の温度を所定の温度に制御する。温調板122は、例えば、ステンレスなど熱伝導率がよく、冷却水などが流れる流路を内部に加工しやすい材料が選択される。温調板122は収納部材123に接触しており、収納部材123と遅波材124は熱伝導率が高い。この結果、温調板122の温度を制御することによって遅波材124とスロット電極125の温度を制御することができる。遅波材124とスロット電極125は、温

調板122などがなければ、マイクロ波源110の電力(例えば、5kW)を長時間加えることにより、遅波材124とスロット電極125での電力ロスから電極自体の温度が上昇する。この結果、遅波材124とスロット電極125が熱膨張して変形する。

【0030】例えば、スロット電極125は、熱膨張により最適なスリット長さが変化して後述する処理室102内における全体のプラズマ密度が低下したり部分的にプラズマ密度が集中したりする。全体のプラズマ密度が低下すれば被処理体Wの処理速度が変化する。その結果、プラズマ処理が時間的に管理して、所定時間(例えば、2分)経過すれば処理を停止して被処理体Wを処理室102から取り出すというように設定した場合、全体のプラズマ密度が低下すれば所望の処理深さ(エッチング深さや成膜厚さ)が被処理体Wに形成されていない場合がある。また、部分的にプラズマ密度が集中すれば、部分的に被処理体Wの処理深さが変化してしまう。このようにスロット電極125が温度変化により変形すればプラズマ処理の品質が低下する。

【0031】更に、温調板122がなければ、遅波材124とスロット電極125の材質が異なり、また、両者はねじ止めされているから、スロット電極125が反ることになる。この場合も同様にプラズマ処理の品質が低下することが理解されるであろう。

【0032】誘電板126はスロット電極125と処理室102との間に配置されている。スロット電極125と誘電板126は、例えば、口ウにより強固にかつ機密に面接合される。代替的に、焼成されたセラミック製の誘電板126の裏面に、スクリーン印刷などの手段により銅薄膜を、スリットを含むスロット電極125の形状にパターン形成して、これを焼き付けるように銅箔のスロット電極125を形成してもよい。なお、温調板122の機能を誘電板126に持たせてもよい。即ち、誘電板126の側部周辺に流路を有する温調板を誘電板126に一体的に取り付けることによって誘電板126の温度を制御し、これによって遅波材124とスロット電極125とを制御することができる。誘電板126は例えばオーリングにより処理室102に固定されている。従って、代替的に、オーリングの温度を制御することにより誘電板126、そしてこの結果、遅波材124とスロット電極125の温度を制御するように構成してもよい。誘電板126は、窒化アルミニウム(AlN)などからなり、減圧又は真空環境にある処理室102の圧力がスロット電極125に印加されてスロット電極125が変形したり、スロット電極125が処理室102に剥き出しになってスパッタされたり銅汚染を発生したりすることを防止している。必要があれば、誘電板126を熱伝導率の低い材質で構成することによって、スロット電極125が処理室102の温度により影響を受けるのを防止してもよい。

【0033】次に、サセプタ昇降系130について説明する。サセプタ昇降系130は、昇降部材132と、ベローズ134と、昇降装置136とを有している。昇降部材132は、例えば、アルミニウムから構成された一部材として構成される。もちろん、これに限らず選択的にヒンジ構造その他の機械的構造を採用してもよいが、潤滑油などの使用により処理室102内の汚染源にならないように注意する必要がある。

【0034】昇降部材132は一端がサセプタ104に接続されており、他端は、昇降装置136に接続されている。昇降部材132は、ほぼ垂直な垂直部132a及び132cと、ほぼ水平な水平部132b及び132dを有し、断面は例示的に円形である。昇降装置136により昇降されることによりサセプタ104を昇降するものである。昇降部材132の昇降装置136との接続部位は、図1においては132dの端部になっているため、昇降装置136は図1に示す右側部に沿って部位132dを昇降させる、しかし、処理室102は凸形状を有して底面積が図13に示す従来の処理室2のそれよりも拡大されているので、高真空ポンプ108の配置を妨げない限り昇降装置136は処理室102の側部ではなく下部に配置されてもよい。その場合は、昇降装置136は垂直部132cに接続されることになる。また、選択的に、132dを更に垂直下向きに曲げて、かかる垂直部と昇降装置136を接続してもよい。

【0035】本実施例は、このように、昇降装置136を処理室102の底部中央に配置する代わりに高真空ポンプ108を処理室102の底部中央に配置している。なぜなら、高真空ポンプ108は処理室102の均一な排気のために処理室108の底部中央に配置されなければならないが、昇降装置136は高品質なプラズマ処理を達成するのに必ずしも処理室108の底部中央に配置される必要はないからである。その一方、ベローズ134は処理室102の底部に設けられ、ベローズ134の開口方向と昇降部材134(132c)の移動方向は一致するように構成されている。これにより、ベローズ134は処理室102内の減圧環境を維持することができると共に処理室102の雰囲気外部に流出するのを防止することができる。かかる条件を満足する限り、例えば、昇降部材132の部位132bをサセプタ104の側部に接続するなどの変形が可能であることが理解されるであろう。昇降装置136は、機械的手段、電気的手段、磁気的手段、光学的手段又はこれらの結合など当業界で周知の方法を使用して昇降部材132をその昇降量を制御可能に昇降させることができる。昇降量の制御において、(例えば、フォトダイオードなどの)光センサを含む周知のセンサ手段を利用することができることはいうまでもない。

【0036】サセプタ104は、昇降装置136により、例えば、ホームポジションとプロセスポジションの

間を昇降する。サセフタ104はプラズマ処理装置100のオフ時や待機時にホームポジションに配置され、また、ホームポジションにおいて、サセフタ104は後述するクラスターツール170からゲートバルブ179を介して被処理体Wの受け渡しを行うが、選択的に、サセフタ104にはゲートバルブ170と連絡するために、受け渡しポジションが設定されてもよい。サセフタ104の昇降距離は図示しない昇降装置136の制御装置又はプラズマ処理装置100の制御装置によって制御することができるし、後述するビューポート160からも目視することができる。

【0037】次に、リフタピン昇降系140について説明する。リフタピン昇降系140は、昇降部材142と、ベローズ141と、昇降装置146を含んでいる。昇降部材142は、例えばアルミニウムから構成され、例えば正三角形の頂点に配置された垂直に伸びる3本のリフタピンに接続されている。かかるリフタピンは、サセフタ104内部を貫通して被処理体Wを支持してサセフタ104上で昇降させることができる。被処理体Wの昇降は、被処理体Wを後述するクラスターツール170から処理室102に導入する際に、及び、プロセス後の被処理体Wをクラスターツール170に導出する際に行われる。本実施例では、リフタピン昇降系140に使用されるベローズ144も処理室102の底部に設けられ、ベローズ144の開口方向と昇降部材142の移動方向は一致するように構成されている。これにより、ベローズ141は処理室102内の減圧環境を維持することができると共に処理室102の雰囲気気が外部に流出するのを防止することができる。

【0038】昇降装置146は、サセフタ104が所定位置（例えば、ホームポジション）にあるときにのみリフタピンの昇降を許容するよう構成されてもよい。また、リフタピンの昇降距離は図示しない昇降装置146の制御装置又はプラズマ処理装置100の制御装置によって制御することができるし、後述するビューポート160からも目視することができる。

【0039】反応ガス供給系150は、上述したように、処理室102の側壁にノズル158を設けて側部から反応ガス（処理ガス）を供給する構造であるため、処理ガスが被処理体Wの上面を横切ったり、あるいは、ノズル158をサセフタ104の中心に関する点对称の位置に設けたとしても、被処理体W上面で反応ガスの密度が均一でなく均一なプラズマ密度を確保できないおそれがある。これを解決するためにサセフタ104の上方に電界を乱さないようなガラス管製のシャワーヘッド構造を設置することも考えられるが、従来のシャワーヘッドでは、ヘッド構造内でプラズマが発生する恐れがあり実用的ではない。そこで、本発明者らはかかる問題を解決するような新規なシャワー板220を考案した。

【0040】以下、図7及び図8を参照して、代替的な

シャワー板220について説明する。図7は、シャワー板220の拡大断面図である。図8は、図7に示すシャワー板220のノズル222の拡大断面図である。シャワー板220は誘電板250に取り付けられる。ここで、誘電板250は、図2に示す誘電板126に代替するものであり、例えば、厚さ30mmを有し、窒化アルミニウム（AlN）により構成される板形状を有する。誘電板250は、それぞれガス供給路156に接続されるガス導入口252と254とを有している。この場合、図1に示すノズル158は取り除かれ、ガス供給路156からガス導入口252及び254に反応ガスが導入されることになる。一対のガス導入口252及び254が設けられているのは、シャワー板220のノズル222に取り付けられた噴出部材230から均一な密度で反応ガスを処理室102に導入するためである。従って、均一なガス導入密度が確保される限り、誘電板250に設けられるガス導入口の位置及び数は限定されない。好ましくは、ガス導入口252及び254の配置は対称性を有する。誘電板250は、シャワー板220のノズル222上部に円筒形の凹部256を有する。

【0041】シャワー板220は、例えば、厚さ6mmの薄板形状を有して、AlNから構成される。シャワー板220は、所定の均一な配置で多数の（例えば、10個以上、20個、40個などの）ノズル222を形成している。図7に示すように、各ノズル222には噴射部材230が取り付けられている。噴射部材230は、ねじ（232及び234）とナット236から構成されている。

【0042】噴出部材230は、選択的に、シャワー部材220と全部又は部分的に一体的に構成されてもよいし、その形状は問わない。例えば、噴出部材230は、図10乃至図12に示すように、流路302a乃至302cと噴出口304a乃至304cを有する噴出部材300a乃至300cに置換されてもよい。

【0043】ねじは、ねじ頭部232とねじ胴部234から構成されている。ねじ頭部232は約2mmの高さを有し、その内部には一対の噴射流路239がシャワー板220の下面226に対して±45度の角度でそれぞれ形成されている。各噴射流路239は、後述する流路238から分岐しており、例えば、0.1mm径を有する。噴射流路239は反応ガスの均一な噴射を達成するためにこのように傾斜されており、この目的が達成される限り、その角度及び個数は問わない。なお、本発明者らの実験によれば、シャワー板220の下面226に対して90度に（即ち、垂直に）設定された一対の噴射流路239は処理室102内において均一な噴射を成功裡に達成しなかったため図8に示すように傾斜していることが好ましい。流路238は、例えば、1mm径を有し、誘電板250とシャワー板220との間に形成された空隙部240に接続されている。ナット236は、ねじ胴

部234の端部と係合し、誘電板250の凹部256に収納される。

【0044】空隙部240は、プラズマが発生を抑制する薄い空間である。プラズマの発生を抑制するのに必要な厚さは、圧力によって変化し、例えば、圧力10 Torrの下では厚さは約0.5mmに設定される。また、この場合、シャワー板220下の処理室102の処理空間は約50mTorrに設定される。このように空隙部240と処理空間との間に圧力差を設けて反応ガスを所定の速度で導入している。

【0045】本実施例のシャワー板220によれば、反応ガスはプラズマが発生せずに処理空間に均一且つ流量制御良く導入される。流量制御は、空隙部240と処理空間との間に圧力差、噴射流路239の数、角度、大きさなどにより行うことができる。例えば、ノズル222に詰め物をしてその詰め物の表面を介して反応ガスを噴射することも考えられる。しかし、かかる構造では詰め物とノズルとの間隔を制御するのが困難で、詰め物が取れたり、詰め物が完全にノズルを塞いだりするため、正確な流量制御が難しい。従って、本実施例のシャワー板220は、このような構造に比べて優れている。

【0046】次に、ビューポート（覗窓）160について図4を参照して説明する。ここで、図4は、本実施例のビューポート160の構造と処理室102への取付を説明するための概略斜視図である。ビューポート160は、処理室102の壁に取り付けられて被処理体Wの様子を観察測定するためのガラス等からなる窓である。従来は、ビューポート160の開口を処理室102の内部からパンチングメタルによりねじ止めすることによって形成していた。パンチングメタルは、処理室102の内面に接触して内部電位を均一に保つ等の効果を有する。しかし、パンチングメタルを処理室102の内部からねじ止めすることは煩雑であった。

【0047】そこで、本実施例では、図4に示すように、ビューポート160は処理室102に設けられた開口103Aに嵌合可能で、パンチングメタル162と取付部164とを有する。取付部164は金属製で、一对の針金状の垂直部165と一对の止め部166とを有し、図3に示す矢印方向に（即ち、互いに広がるように）弾力的に付勢されている。取付時には、止め部166を矢印に抗する方向に押圧しながら開口103Aに嵌めこみ、指を離す。これにより、パンチングメタル162は、取付部164の弾性力により開口103A内で固定され、処理室102の内面103Bに接触し電磁シールドの効果を発揮する。

【0048】なお、ビューポート160は止め部166の上部から開口103Aに対してシールされるが、図3においては、シール部材やガラス部材などは省略されている。取付部164はそれ自身で弾性力を有する必要はなく、また、止め部166も必ずしも必要ない。更に、

垂直部165は円筒形上として構成されてもよく、様々な変形が可能であることが理解されるであろう。いずれにしても本実施例のビューポート160はパンチングメタル162を処理室102の内部からねじ止めする必要がないので従来よりも取付作業が容易であるという特長を有する。

【0049】次に、本実施例のクラスターツール170について、図9を参照して説明する。上述したように、被処理体Wの温度制御はサセプタ104によって行うことができる（なお、以下、サセプタ104は特に断らない限りサセプタのその他の変形例を総括しているものとする）。しかし、CVD処理において、例えば、被処理体Wを常温からサセプタ104により450℃まで加熱するには時間時間がかかり、不便且つ不経済である。そこで、本実施例のクラスターツール170は、被処理体Wを処理室102に導入する前に被処理体Wを加熱しておき、プロセスの迅速な開始を達成しようとするものである。同様に、プロセス終了後に450℃から常温に戻すには時間がかかるため、本実施例のクラスターツール170は、被処理体Wを処理室102から導出した後に被処理体Wを冷却し、次段のプロセス（イオン注入やエッチングなど）の迅速な開始を達成しようとするものである。

【0050】図9に簡略的に示すように、本発明のクラスターツール170は、搬送部172と、予備加熱部174と、予備冷却部176と、その他のロードロック（L/L）室178とを有している。なお、図9では、処理室102と同様の2つの処理室102A、102Bを示しているが、その数は所望の数に変更することができる。予備加熱部174や予備冷却部176は、ロードロック室（処理室を待機中に開放しないで被処理体の取り入れと取り出しを可能にする真空室）内に形成されている。

【0051】搬送部172は、被処理体Wを支持する搬送アームと、搬送アームを回転する回転機構とを含んでいる。予備加熱部174は、ランプなどのヒーターを有して被処理体Wがいずれかの処理室102A又は102Bに導入される前に、処理温度付近までこれを加熱する。また、予備冷却部174は、冷媒により冷却されている冷却室を有して処理室102A又は102Bから導入された被処理体Wを次段の装置（イオン注入装置やエッチャーなど）に搬送する前に常温まで冷却する。なお、好ましくは、クラスターツール170は、図示しない回転角検出センサと、温度センサと、一又は複数の制御部と、制御プログラムを格納しているメモリとを更に有して搬送部172の回転制御、予備加熱部174及び予備冷却部176の温度制御を行う。かかるセンサ、制御方法及び制御プログラムは当業界で周知のいかなるものをも適用することができるので、ここでは詳しい説明は省略する。また、制御部は、プラズマ処理装置100

の図示しない制御部が兼ねてもよい。搬送部172の搬送アームは被処理体Wを図1に示すゲートバルブ179を介して処理室102に導入する。

【0052】次に、以上のように構成された本実施例のマイクロ波プラズマ処理装置100の動作について説明する。まず、図9に示す搬送部172の搬送アームが被処理体Wを処理室102に導入する。ここで、処理室102（図9においてはいずれかの処理室102A又は102B以下、単に「処理室102」という。）では被処理体にプラズマCVD処理を施すすると、クラスターツール170の図示しない制御部が処理室102に導入する前に被処理体Wを450℃付近まで加熱するように搬送部172に命令する。

【0053】これにตอบสนองして、搬送部172は予備加熱部174に被処理体Wを導入して加熱する。クラスターツール170の図示しない温度センサが被処理体Wの温度が150℃付近まで過熱されたことを検出すると、かかる検出結果にตอบสนองしてクラスターツール170の図示しない制御部は搬送部172に被処理体Wを予備加熱部174から導出してゲートバルブ179から処理室102に導入する。被処理体Wを支持した搬送部172の搬送アームがサセプタ104の上部に到着すると、リフタヒン昇降系140の昇降装置146が昇降部材142を上昇させてサセプタ104から（例えば、3本の）図示しないリフタヒンを出出させて被処理体Wを支持する。この結果、被処理体Wの支持は、搬送アームからリフタヒンに移行するので、搬送部172は搬送アームをゲートバルブ179より帰還させる。搬送部172は搬送アームをその後図示しないホームポジションに移動させてもよい。

【0054】一方、昇降装置146は、その後、昇降部材142を下降させて図示しないリフタヒンをサセプタ104の中に戻し、これによって被処理体Wをサセプタ104の所定の載置位置に配置する。ベローズ144は昇降動作中処理室104の減圧環境を維持すると共に処理室104内の雰囲気気質が外部に流出するのを防止することができる。サセプタ104はその後被処理体Wを450℃まで加熱するが、既に被処理体Wは予熱されているのでプロセス準備が完了するまでの時間は短くて済む。

【0055】次に、高真空ポンプ108が圧力調整バルブ106を介して処理室101の圧力を、例えば、50 mTorrに維持する。高真空ポンプ108は、サセプタ104の直下に処理室102の底部中央に配置されているために、均一な排気を行うことができる。

【0056】また、サセプタ昇降系130の昇降装置136が昇降部材131を上昇させて予め設定されたプロセス条件を満足するプロセスポジションにサセプタ104と被処理体Wをホームポジションから移動させる。ベローズ134は昇降動作中処理室101の減圧環境を維持すると共に処理室104内の雰囲気気質が外部に流出する

のを防止することができる。

【0057】次いで、ノズル158から、例えば、ヘリウム、窒素及び水素の混合ガスにNH₃を更に混合した一以上の反応ガスを反応ガス源151からマスフローコントローラ154及び開閉弁152を介して流量制御しつつ反応室104に導入する。

【0058】図7のシャワー板220が使用される場合には、反応室104内を所定の処理圧力、例えば、50 mTorrに維持してガス供給路156からガス導入口252を介して、例えば、ヘリウム、窒素及び水素の混合ガスにNH₃を更に混合した一以上の反応ガスを反応ガス源151からマスフローコントローラ154及び開閉弁152を介して流量制御しつつ誘電板250に導入する。その後、反応ガスは、図8に示す空隙部240を通過して凹部256から噴出部材230の流路238及び239を介して処理室104に導入される。反応ガスは空隙部240ではプラズマ化せずに流量制御良く安定かつ均一な密度で処理室104に導入される。

【0059】処理室104の処理空間の温度は450℃程度になるようにより調整される。一方、マイクロ波源110からのマイクロ波を図示しない矩形導波管や同軸導波管などを介してアンテナ部材120の遅波材124に、例えば、TEMモードなどで導入する。遅波材124を通過したマイクロ波はその波長が短縮されてスロット電極125に入射し、スリット200から処理室104に誘電板126を介して導入される。遅波材124とスロット電極125は温度制御されているので、熱膨張などによる変形はなく、スロット電極125は最適なスリット長さを維持することができる。これによってマイクロ波は、均一に（即ち、部分的集中なしに）かつ全体として所望の密度で（即ち、密度の低下なしに）処理室125に導入されることことができる。

【0060】その後、マイクロ波は、反応ガスをプラズマ化してプラズマCVD処理を行う。図5及び図6に示すバッフル板194が使用される場合には、バッフル板194は処理空間の電位及び真空度を維持して処理空間からマイクロ波が逃げるのを防止する。これにより、所望のプロセス速度を維持することができる。

【0061】継続的な使用により、温調板122の温度が所望の設定温度よりも高くなれば温度制御装置121は温調板122を冷却する。同様に、処理開始時や過冷却により温調板121の温度が設定温度よりも低くなれば温度制御装置121は温調板122を加熱する。

【0062】CVD処理は、例えば、予め設定された所定時間だけ行われてその後、被処理体Wは上述したのと逆の手順によりゲートバルブ179から処理室104の外へクラスターツール170の搬送部172により導出される。導出時に昇降装置136は、昇降部材132を下降させてサセプタ104と被処理体Wを搬送部172との接続位置に戻す。

【0063】処理室104には所望の密度のマイクロ波が均一に供給されるので被処理体Wには所望の厚さの膜が均一に形成されることになる。また、反応室104の温度は水分などがウェハWに混入することのない温度に維持されるので所望の成膜品質を維持することができる。処理室104から導出された被処理体Wはまず予備冷却部176に導入されて常温まで短時間で冷却される。次いで、必要があれば、搬送部172は、被処理体Wを次段のイオン注入装置などに搬送する。

【0064】以上、本発明の好ましい実施例を説明したが、本発明はその要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例えば、本発明のマイクロ波プラズマ処理装置100は電子サイクロトロン共鳴の利用を妨げるものではないため、所定の磁場を発生させるコイルなどを有してもよい。また、本実施例のマイクロ波プラズマ処理装置100はプラズマCVD装置として説明されているが、マイクロ波プラズマ処理装置100は被処理体Wをエッチングしたりクリーニングしたりする場合にも使用することができることはいうまでもない。

【0065】

【発明の効果】本発明の例示的一態様であるプラズマ処理装置によれば、サセプタ及び被処理体の昇降動作を確保して所望のプロセス条件を満足することができる。また、ベローズは処理室内の減圧環境を維持すると共に処理室の雰囲気外部に流出することを防止することができる。一方、高真空ポンプは処理室を均一に排気することができるので全体のプラズマ密度を均一に維持することができる。高品質のプロセスを被処理体に施すことができる。また、従来のように複数の高真空ポンプを対称的に設ける必要がないので装置の大型化と高価格化を防止することができる。また、本発明の例示的一態様であるプラズマ処理方法によれば、加熱室と冷却室により次段のプラズマ処理の開始を迅速に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本実施例の例示的一態様としてのマイクロ波プラズマ処理装置の構造を示す概略ブロック図である。

【図2】 図1に示すマイクロ波プラズマ処理装置に適用可能なアンテナ部材の構造を説明するための概略ブロック図である。

【図3】 図2に示すアンテナ部材のスロット電極の例示的なスリット構造を説明するための概略ブロック図である。

【図4】 図1に示すマイクロ波プラズマ処理装置に適用可能なビューボートの構造を説明するための概略斜視図である。

【図5】 図1に示すマイクロ波プラズマ処理装置のサセプタに適用可能なバッフル板の概略断面図である。

【図6】 図5に示すバッフル板、サセプタ及び被処理体の関係を示す平面図である。

【図7】 図1に示すマイクロ波プラズマ処理装置に適

用可能な誘電板とシャワー板の概略断面図である。

【図8】 図7に示すシャワー板のノズル付近の拡大断面図である。

【図9】 図1に示すマイクロ波プラズマ処理装置に適用可能なクラスターツールの概略平面図である。

【図10】 図8に示すシャワー板の変形例を示す拡大断面図である。

【図11】 図8に示すシャワー板の別の変形例を示す拡大断面図である。

【図12】 図8に示すシャワー板の更に別の変形例を示す拡大断面図である。

【図13】 従来のプラズマ処理装置の部分的構造を説明するための概略ブロック図である。


【符号の説明】

100	プラズマ処理装置
102	処理室
102A	処理室
102B	処理室
103A	処理室開口
103B	処理室内面
104	サセプタ
108	高真空ポンプ
110	マイクロ波源
120	アンテナ部材
130	サセプタ昇降系
132	昇降部材
134	ベローズ
136	昇降装置
140	リフトピン昇降系
142	昇降部材
144	ベローズ
146	昇降装置
150	反応ガス供給系
160	ビューボート
162	パンチングメタル
164	取付部
166	止め部
170	クラスターツール
172	搬送部
174	予備加熱部
176	予備冷却部
178	ロードロック室
192	サセプタ
194	バッフル板
196	孔
200	スリット
220	シャワー板
222	ノズル
230	噴出部材
240	空隙部


250

誘電板


【図1】




【図2】




【図4】





【図3】




【図6】




【図5】




【図7】




【図8】




【図9】




【図10】




【図11】



【図12】



【図13】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷
H 0 1 L 21/3065

識別記号

F 1
H 0 1 L 21/302

ターム(参考)
B

(72)発明者 川上 聡
山梨県韭崎市穂坂町三ツ沢650番地東京エ
レクトロン株式会社総合研究所内
(72)発明者 湯浅 光博
山梨県韭崎市穂坂町三ツ沢650番地東京エ
レクトロン株式会社総合研究所内

Fターム(参考) 4G075 AA24 BC01 BC06 CA26 CA47
DA02 ED13
4K030 FA02 GA02 GA11 KA22 KA30
KA41 LA11
5F004 AA01 BA13 BB14 BB22 BB24
BB25 BC03 BC05 BC06 BC08
BD04 CA01
5F045 AA09 AA10 AB33 AC01 AC12
AC18 AD08 BB08 DQ17 EB02
EB08 EB13 EF05 EF11 EF20
EH02 EH03 EH04 EH08 EH19
EJ01 EJ02 EM05 EM09 EM10
EN04

